

Инструкция по применению вибродемпфирующей мастики NoiseLIQUIDator:

1. Открыть контейнер с компонентом А и тщательно перемешать содержимое.
2. Содержимое из контейнера Б необходимо перелить в контейнер А.
3. Получившуюся массу смешивать в течение 5 минут при помощи строительного миксера.
4. После смешения мастика должна иметь однородную консистенцию.
5. Мастику наносят на сухие, очищенные от грязи поверхности при помощи шпателя или кисти, слоем не менее 2 мм. Возможен монтаж на замасленную поверхность.
6. Полное отверждение мастики происходит через 24 часа. Если температура в помещении ниже +15 С, то через 30-32 часа.

Внимание! Смешивание компонентов А и Б необходимо проводить в полном объеме. В случае несоблюдения указаний по приготовлению мастики, производитель не гарантирует соответствие получаемой мастики требованиям ТУ 2225-064-48214265-2009.

Рекомендации по монтажу:

1. Монтаж необходимо проводить в помещении при температуре воздуха 10-40С;
2. Приготовленную смесь использовать в течение 30-40 минут.
3. Для увеличения времени монтажа перед смешиванием компонентов добавить в компонент А растворитель (646 или Ацетон) в количестве 10 г на 1 кг мастики, либо перед нанесением поместить контейнер с приготовленной смесью в емкость с холодной водой.
4. Работу проводить в хорошо проветриваемом помещении.
5. При монтаже рекомендуется использовать бытовые резиновые перчатки.